


MARCADO CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS A REVESTIR

FABRICANTE: HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO S.A.
 LOCALIDAD: LARDERO-LA RIOJA
 MODELO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA HUECA LD CAT II R-2,5 de 300 x 40 x 145
 NOMBRE COMERCIAL: TABIQUE DE 30
 USO PREVISTO: ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; FÁBRICAS NO ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO



ESQUEMA DEL MODELO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada
	piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas
	piezas desconchadas	UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada
			Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T1
			± 7
	Recorrido		± 3
			± 5
Espesor de pared (mm)	pared exterior no vista	≥ 5,0	
	pared interior	≥ 3,0	
	Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)	Parámetro no exigible	
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm
			300 ≥ l ≥ 250 mm
			l ≤ 250 mm
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	≤ 70
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		-----	Parámetro no exigible
Succión (Kg / (m ² x min))		-----	Parámetro no exigible
Resistencia normalizada característica (N/mm ²)		UNE-EN 772-1	≥ 2,5 Cara de apoyo: Canto
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	1.725
	Aparente (Kg/m ³)		860
	Tolerancia (%)		D1 (±10%)
Masa (g)		Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 1.455
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo
Propiedades térmicas (Método)		Catálogo CTE	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos
λ _{pieza} (W/m x K)			0,320
R _{muro} (m ² x K/W)			0,090
Permeabilidad al vapor de agua - μ		-----	Parámetro no exigible
Contenido en sales solubles activas		-----	Parámetro no exigible
Expansión por humedad (mm/m)		-----	Parámetro no exigible
Reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	A1 sin necesidad de ensayo
% materia orgánica ≤ 1 %			Parámetro no exigible
Adherencia (N/mm ²)		-----	Parámetro no exigible
Piezas especiales			NO
Observaciones:			