

# TGF<sup>®</sup> 6

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.  
Colocación con pegamento cola.



## APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

## VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.


## RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m<sup>2</sup>
- 5 Kg pegamento/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	<b>f<sub>b</sub></b>	>2	N/mm <sup>2</sup>	<b>DB-SE Seguridad Estructural</b>
Reacción al fuego	-	A1	-	<b>DB-SI Seguridad en caso de Incendio</b> Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	
Aislamiento acústico	<b>R<sub>A</sub></b> <b>m</b>	33,53 74,23	dBA Kg/m <sup>2</sup>	<b>DB-HR Protección frente al Ruido</b> Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	<b>R</b>	0,49	m <sup>2</sup> K/W	<b>DB-HR Ahorro de Energía</b> Valores tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos CTE.

## PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m <sup>2</sup>	ud/palet	Kg/palet	m <sup>2</sup> /palet
000708	TGF 70x52x6	700x520x60	16,10	2,75	34	547,4	12,36